

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ	ÜR.15-SD-Ü1542.0	
		REVİZYON NO	SAYFA
		3	1/1

S 0464 YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN YY S 0464

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	0.25 - 0.45	ASTM D-1238
Yoğunluk (23°C)	g/cm ³	0.962 - 0.966	ASTM D-1505

TİPİK DEĞERLER :

Gerilme Dayanımı			
-Akmada Ger. Dayanımı	kg/cm ²	270	ASTM D-638
-Kopmada Ger. Dayanımı	kg/cm ²	375	ASTM D-638
-Kopmada Uzama	%	1115	ASTM D-638
Bükülme Dayanımı	kg/cm ²	9850	ASTM D-747
İzod Darbe Dayanımı	kgcm/cm	60	ASTM D-256
Çev.Bas.Kır.Day. (F50)	saat	15	ASTM D-1693

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Sıcaklığı 50°C altında olan, güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Şişirme ile kalıplama (kimyasal maddeler için büyük hacimli kaplar, gaz yağı bidonları, büyük boy oyuncaklar v.s.)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : ÜR.15-BF-00002.0

NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 21.02.2007 tarih ve 35-00213-00009-0 sayılı "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.